SETON

Fiche technique

Safety-WalkTMW.A–Série200 (GrainsFins)
Bandes antidérapantes pour zones de passages pieds nus

Description

- La gamme de revêtement 3MTM Safety- WalkTM W.A série 200 est composée de rubans de film plastique de faible épaisseur. La surface est structurée en fine peau d'orange pour augmenter la résistance à la glissade et aux chutes. Le revêtement est auto-adhésif et protégé par un film en papier.

Positionnement

- Essentiellement conçus pour les zones de passages « pieds nus » sur des surfaces humides. Ce produit est idéal pour les douches, salles de bains, cabines de change, vestiaires, saunas, mais aussi dans le secteur nautique (Planches, bateaux, skis nautiques...).

Limitation

- Ne pas installé dans des zones immergées en permanence. Ne pas installer sur des surfaces grasses.

Caractéristiques spéciales

- Film vinyle blanc ou transparent.
- Surface antidérapante peu abrasive.
- Résistant et confortable pour le trafic pieds nus.
- Sûr et hygiénique.
- Adhésif résistant à l'eau.

Couleurs

- Transparent ou blanc.

Dimensions

- Rouleaux de 18.3 m x 25 mm ou 18.3 m x 51 mm.

Caractéristiques

Propriétés	Valeurs moyennes
Epaisseur moyenne	0.60 mm
Poids moyen	640 g/m^2
Température d'application min.	+ 10°C
Température d'utilisation	Entre - 10 et + 66°C

Propriétés	Valeurs moyennes	
	Transparent	Blanc
Résistance à la glissance (DIN 51097) Angle de glisse Classe	≥12° A	≥18° A+B
Résistance à la glissance (DIN 51130)	R10	R10

Resistance aux UV

- Les matériaux Safety-WalkTM W.A ont une bonne résistance aux UV et peuvent être utilisés en extérieur.

Resistance aux produits chimiques

Eau	ER
Savon dilué 1%	ER
Détergent dilué 1%	ER
Eau de Javel (5,25% Hypochlorite de sodium)	ER
1% Hydroxide de Sodium (soude)	ER
1% Acide Hydrochlorique	ER
25% Acide Sulfurique dans eau	ER
Isopropanol	ER
Méthyle Ethyle Cétone	ER
Essence Minerale	ER

Trichloroéthylène	ER
Huile d'arachide	ER
Fluide Hydraulique (Skydrol 500B)	RM
Huile de moteur	RM
Essence	RM
Gasoil	RM
50% Anti-gel dans eau	RM
Liquide lave-glace	NR

Tests d'immersion sur 7 jours appliqués sur acier inoxydable.
***R** : Recommandé pour immersion non continue.*
***I** : Recommandé pour exposition intermittente uniquement.*
***NR** : Non Recommandé.*

Conditionnement

- Rouleaux : 18.3 m x 25 mm : 4 rouleaux/carton. 18.3 m x 51 mm : 2 rouleaux/carton.
- Chaque carton porte une étiquette identifiant le nom, les dimensions, la couleur et le nom du fabricant.

Conditions de stockage

- Il est recommandé de stocker le produit dans son carton d'origine, à une température comprise entre 15 et 30°C et un taux d'humidité entre 50 et 60%.

Durée de vie

- Il est recommandé d'appliquer le produit dans les 3 ans qui suivent la date imprimée sur le carton d'origine.

Durabilité du produit

- Exposé à un trafic piéton, les matériaux Safety-WalkTM résistent à plus de 1 million de passages (Soit environ 3 ans pour un trafic de 1000 personnes/jour).
- Exposé au passage de chariots, cette durée de vie serait significativement réduite.

Mise au rebut

- Si possible déposer dans un conteneur pour incinération ou recyclage. Code de destruction selon la directive Européenne: 20-01-04.

Origine

- Fabriqué aux Etats-Unis dans un site certifié ISO 9002 et ISO 14001.